

Certifikace:

SOKRATES® Sedlácká barva® splňuje požadavky ČSN EN 71-3+A3 (prosinec 2018), Bezpečnost hraček - část 3: Migrace určitých prvků - výrobky a hračky pro děti.

SOKRATES® Sedlácká barva® je v rámci nátěrového systému certifikována pro stavebnictví a schválena pro venkovní a vnitřní použití.

Vydatnost :12-15 m²/kg**Zasychání pro manipulaci:**

6 – 8 hodin při teplotě +18°C až +23°C

Zasychání pro další nátěr:

12 – 24 hodin při teplotě +18 °C až +23 °C

Minimální teplota pro aplikaci:

+10 °C (podkladu, barvy a ovzduší po celou dobu zasychání)

Nízká teplota prodlužuje dobu zasychání

Doporučená teplota pro aplikaci:

+18 °C až +23 °C

Vlhkost dřeva pro aplikaci:

do 18%

Ředidlo:

voda

Čištění náradí:


vodou, zaschlou barvu lze odstranit organickými ředidly

Skladovatelnost:

+5 °C až +25 °C

Balení:

0,7 kg, 2 kg, 5 kg



0100 bílá



0530 světlá zelená



0605 světlá slonová kost



0538 zelená



0620 žlutá



0820 červená



0660 světlý okr



0830 červená



0120 kamenná šedá




0220 světle hnědá



0130 tmavá šedá



0260 hnědá




0420 holubí modrá



0280 palisander



0440 modrá



Barvy: 15 odstínů dle vzorkovnice
(tisk jen orientační barevnost)

Tónování: ano. Tónovací centra

SOKRATES®

BARVY • LAKY • LAZURY

Sedlácká barva®

URETANIZOVANÁ FERMEŽ
S OLEJEM

NA DŘEVO 3 v 1

Vodou ředitelná barva

3v1

1. základní barva
2. vrchní barva
3. odolnost povrchu na plísně a houby



Kategorie: **PROFI a HOBBY**

SOKRATES®
BARVY • LAKY • LAZURY

BUILDING PLAST, spol. s r. o., Nádražní 786
CZ 503 51 Chlumeck nad Cidlinou
tel.: 495 489 000
e-mail: info@barvy-sokrates.cz

ČESKÝ VÝROBEK

www.barvy-sokrates.cz

PRACOVNÍ POSTUP



SOKRATES® Sedlácká barva® KRYCÍ, EXTRÉMNĚ PENETRUJÍCÍ, VODOU ŘEDITELNÁ BARVA NA BÁZI URETANIZOVANÉ FERMEŽE S OLEJEM

3 v 1

1. Základní barva
2. Vrchní barva
3. Odolnost povrchu na plísně a houby

Složení: Směs pigmentů a plniv ve vodné emulzi uretanizovaného lněného oleje a rostlinných olejů a vosků s přísadou speciálních aditiv a látek na ochranu povrchu filmu.

Charakteristika: SOKRATES® Sedlácká barva® je extrémně penetrující krycí barva na dřevo a minerální podklady, nekorodující kovové podklady opatřené základní antikorozi barvou, dále plastové podklady na bázi PVC, polykarbamáty jako je makrolon, plastové fólie pro fóliovníky apod. Je určena pro profi a hobby použití, pro venkovní i vnitřní prostředí. Aplikuje se zásadně bez použití napouštědel a základových barev. Výrazně zkrášluje dřevo a dokonale vykresluje kresbu dřeva. Vytváří sametový, na dotyk příjemný pololesklý olejový povrch, který silně odpuzuje vodu. Po zaschnutí je bez dolepu. Oleje vlivem zpomaleného zasychání propůjčují barvě vynikající penetrační vlastnosti a zamezují loupání nátěru. Aplikuje se přímo na surové dřevo.

Použití: SOKRATES® Sedlácká barva® je vhodná zejména pro nátěry namáhaných dřevěných ploch jako je dřevěné obložení budov, chatek, zahradního nábytku, pergol, dřevěných součástí dětských hřišť, výplní zábradlí, okna, ploty apod. Ideální pro renovační nátěry. Je také vhodná na řezné rány ovocných stromů, kde vlivem své odolnosti brání prorůstání plísní a hub do dřeva.

Aplikace: SOKRATES® Sedlácká barva® se nanáší rovnoměrně na zdravý, čistý, suchý, a přebroušený povrch (brusný papír č. 80 – č. 100), štětcem, nebo válečkem z mikrovlákna v přiměřené vrstvě, která se zejména při prvním nátěru dokonale vsákne a to bez vytírání barvy. Na povrchu musí vždy zůstat přiměřené množství barvy. Přebytkovou nevsáklou barvu (tzv. „loužičky“) stahujte. Aplikaci na neznámý podklad předem odzkoušejte.

Rada: Po ukončení nátěru obal včas uzavřete, zbytky nespotřebované barvy, zejména bílého odstínu zpracujte nejpozději do 2 měsíců od otevření. Důvodem je možné mírné žloutnutí bílé barvy v obalu a sklon k zasychání povrchu vlivem použité fermeže. Při opětovném použití případně zaschlý povrch odstraňte! Bílé plochy mohou bez přítomnosti světla lehce žloutnout. Přítomnost slunce barvu opět vybělí.

Nátěrový postup:

1. Dokonalé očistění a přebroušení povrchu brusným papírem č. 80 – č. 100. Málo nasávkavá dřeva nebo dřeva s vysokým obsahem pryskyřic prodlužují zasychání.
2. 1x SOKRATES® Sedlácká barva® podélně nanášení měkkým štětcem nebo válečkem z mikrovlákna a stahování přebytečné barvy. Nesmí dojít k úplnému stažení barvy.
3. Zaschlý povrch po cca 12 - 24 hod. lze podle potřeby lehce přebrousit brusným papírem č. 100 – č. 120. **POZOR na probroušení nátěru.**
4. 1x SOKRATES® Sedlácká barva® podélně nanášení měkkým štětcem, nebo válečkem z mikrovlákna. V případě interiérů není druhý nátěr podmínkou.

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu! Podle potřeby je možné 1.nátěr, pro málo nasávkavé podklady (dub apod.) naředit 5-10% vody. 2. nátěr max. 5% vody.

Výhody:

SOKRATES® Sedlácká barva® má povrch rezistentní na plísně a houby a zamezuje tak jejich prorůstání do dřeva. Nátěr zamezuje pronikání vody do dřeva, následné vysychání a praskání. SOKRATES® Sedlácká barva® je odolná na odlupování a zpuchýřkování. Barva nezapáchá a je neutrálního charakteru.

